



# Клей-расплав 788.3

## Область применения

- Приклеивание ПВХ-, бумажных кромок, шпона, меламиновых кромок на машинах для ручного облицовывания кромок

## Преимущества

- Низкая температура переработки от 130 °С
- Очень хорошие свойства расплавления
- Очень длительное время открытой выдержки и длительная клейкость

## Свойства клеевого соединения

- Теплостойкость клеевого соединения в зависимости от кромки до 90°C
- Очень хорошая морозостойкость до -30°C

## Свойства клея

Основа:	ЭВА-сополимер
Плотность:	ок. 1,16 г/см <sup>3</sup>
Вязкость	
- Брукфильд НВТD:	
	130°C = 135.000 ± 15.000 мПа·с
	150°C = 70.000 ± 15.000 мПа·с
	160°C = 45.000 ± 10.000 мПа·с

### Индекс расплава по DIN 53 735

(MFI 150/1,2): 125 ± 25 г/10 мин.

Точка размягчения по «кольцу и шару»:  
85 ± 5°C

Температура переработки: 130-160°C

Форма поставки: гранулят

Цвет: слоновая кость - 20

Физиологическое воздействие:  
не подлежит маркировке  
согласно предписаниям ЕС  
(см. паспорт безопасности)

Даже при соблюдении предписанной температуры переработки клеи-расплавы выделяют пары. При этом часто появляются неприятные запахи. Если в течение длительного времени значительно превышаются предписанные температуры, возникает опасность появления вредных продуктов разложения. Поэтому необходимо принять меры для устранения паров, установив вытяжную вентиляцию.

## Переработка

Несущий материал для облицовывания кромок должен быть точно и прямоугольно обработан и обеспылен. Плиты и кромочный материал должны быть акклиматизированы до температуры помещения. Оптимальная влажность 8-10 %. Температура в помещении должна быть не ниже 18°C; не допускать возникновения сквозняков.

Скорость подачи: от 5 м/мин.

## Очистка

Рабочие инструменты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 827.0.

## Упаковка

### КЛЕЙБЕРИТ СК 788.3:

Мешок 25,0 кг нетто

### КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 827.0:

Жестяная канистра 4,5 кг нетто

Коробка 12 бутылочек по 700 г нетто

## Хранение

КЛЕЙБЕРИТ СК 788.3 хранится в течение 2 лет.

Хранить в сухом, прохладном месте.

По состоянию на 0210; заменяет предыдущие редакции



## Клей-расплав 788.3

**Утилизация отходов**

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

**Техническая Консультация**

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.