



# Полиуретановый клей ПУ-501

**Влагоотверждаемый  
однокомпонентный реактивный клей  
на основе полиуретана. Склеивание  
с силовым замыканием с  
высочайшими значениями  
прочности. Высокая  
температуростойкость согласно  
WATT 91 и водостойкость согласно  
D4 DIN / EN 204**

## Область применения

- склеивание окон и дверей, лестниц, склеивание слоистых плит для внутреннего и внешнего применения (снаружи с защитным покрытием).
- Склеивание минеральных строительных материалов, керамических материалов, бетонных материалов и жестких пенопластов

Перед применением обязательно прочитайте и соблюдайте предупреждение на бутылке

## Подготовительные работы

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. Перед склеиванием необходимо: с пластмассовых поверхностей удалить разделительные слои.

## Переработка

- Одностороннее нанесения достаточно на малопористую поверхность с помощью шпателя или ручных вальцов.
- Соединить детали подлежащие склеиванию.
- Благодаря влиянию влажности (из воздуха или материалов) клей отверждается и становится полутвердым продуктом, стойким по отношению к воде и растворителям. Подвод влажности путем мелкого распыления (приб. 20 г/м<sup>2</sup>) или повышение температуры (от 50 до 70° C) ускоряет образование полимерной сетки.

- Процесс схватывания осуществляется под прессом, давление которого должно быть достаточным для хорошего контакта склеиваемых поверхностей. Необходимое давление зависит от типа и величины деталей. Пригонка швов должна быть точной. При склеивании слоистой древесины или склеивании стыков прессовое давление не должно быть ниже **0,6 Н/мм<sup>2</sup>**. Чем интенсивнее отверждение клея под прессовым давлением, тем прочнее склейка.

## Свойства клея

**Основа:** изоцианат

**Плотность (20°С):**  
приб. 1,13 г/см<sup>3</sup>

**Консистенция:** средне-вязкий

**Температура переработки:**  
идеальная температура +20°С  
Не перерабатывать при температуре ниже +5°С.

**Влажность древесины:**  
идеальная 8-10% при внутреннем применении  
идеальная 10-12% при оконном применении

**Расход:** 100-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от структуры материала

**Время открытой выдержки:**  
См. таблицу

**Время прессования:**  
См. таблицу

**Время дополнительного склеивания:**  
См. таблицу

**Окончательная прочность:**  
после 24 часов при достаточном доступе влаги

**Цвет:** желтовато-коричневый

**Маркировка:** подлежит маркировке согласно правилам обращения с опасными веществами, содержит 4,4'-дифенилметандиизоцианат (см. паспорт безопасности)

**Защищать клеевой шов от прямого воздействия солнечных лучей (УФ-излучения)!**



## Полиуретановый клей ПУ-501

| Продукт № | Вязкость mPa.s | Время открытой выдержки (20°С) | Время прессования (20°С) | Время склеивания |          | Время дополнительного склеивания |
|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------------------------|
|           |                |                                |                          | (40°С)           | (60°С)   |                                  |
| 501.0     | 8.000          | 20-25 мин                      | 60 мин                   | 30 мин           | 10 мин   | 2-3 часа                         |
| 501.3     | 8.000          | 40-45 мин                      | 2-2,5 часа               | ок. 1 часа       | 25 мин   | 3-4 часа                         |
| 501.6     | 7.000          | 65-70 мин                      | 6-7 часов                | 2-3 часа         | 1-2 часа | 1 день                           |
| 501.8     | 8.000          | ок. 8 мин                      | 30 мин                   | 15 мин           | 7 мин    | 1 час                            |

### Очистка

- Выступающий клей сразу удалить с помощью КЛЕЙБЕРИТ Очистителя С 820.0
- Инструменты сразу после использования очистить КЛЕЙБЕРИТ Очистителем С 820.0  
Прореагировавший клей может быть удален только механическим путем.

По состоянию на 0908 ав, заменяет предыдущие редакции

### Упаковка

#### КЛЕЙБЕРИТ ПУР-клей 501:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Коробка с 12 бутылочками по | 0,5 кг нетто |
| Жестяная канистра           | 6 кг нетто   |
| Жестяная канистра           | 32 кг нетто  |
| Жестяная бочка              | 220 кг нетто |

#### КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Жестяная канистра | 4,5 кг нетто |
|-------------------|--------------|

### Хранение

КЛЕЙБЕРИТ ПУ-клей 501 хранится в воздухонепроницаемой закрытой упаковке при температуре +20° С ок. 9 месяцев. Хранить в сухом прохладном помещении, защищать от влаги. Вскрытые упаковки израсходовать в течение короткого промежутка времени. КЛЕЙБЕРИТ ПУ-клей 501 морозоустойчив. Допустимо одноразовое воздействие низких температур при транспортировке до – 30°С. Перед переработкой клей довести до температуры помещения и хорошо перемешать.

#### Уничтожение отходов

Код отходов 080501

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно .

#### Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.