



# Клей для мягкой мебели С 135.6

## Специальный клей для склеивания мягкой мебели

### Область применения

Склеивание:

- Различных пеноматериалов между собой, а также приклеивание пеноматериалов на древесину и древесные материалы, картон и стеклопластик, а также текстильные материалы.
- Нетканых материалов, резиновых волокон, кокосовых матов с пеноматериалами.

### Преимущества

- Высокая доля сухого остатка
- Хорошая распыляемость
- Преимущественно одностороннее нанесение
- Хорошая термостойкость
- Трудновоспламеняемый

### Свойства клея

**Основа:** Синтетический каучук в растворителе

**Цвет:** Красный

**Плотность:** Около 1,16 г/см<sup>3</sup>

**Вязкость, 20°С:**

**Брукфильд Sp. 2/20 Upm:**

Около 300 mPa·s

**Консистенция:** Распыляемый

**Очиститель:** КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 821.0

**Время выветривания:**

20 секунд (при одностороннем и двустороннем нанесении)

**Время открытой выдержки:**

при двустороннем нанесении около 20 мин.

при одностороннем нанесении около 4 мин.

**Маркировка:** подлежит маркировке согласно нормам, действующим на территории ЕС, содержит дихлорметан (См. паспорт безопасности)

### Способы нанесения

- С помощью воздушных и безвоздушных приборов для распыления

### Переработка

Склеиваемые материалы должны быть сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Все материалы перед переработкой должны быть акклиматизированы. Наилучшая температура для переработки 18 - 20°С. Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +15°С. Рекомендуемая влажность древесины составляет 8 - 12%.

Клей следует наносить с помощью пистолета-распылителя (диаметр сопла 1,3 - 1,7 мм, давление 3 - 4 бар).

**Расход клея:** При одностороннем нанесении около 60 г/м<sup>2</sup>  
При двустороннем нанесении 2 x около 30 г/м<sup>2</sup>

**Чем тоньше нанесение клея, тем мягче клеевой шов!**

Клей к моменту склеивания не должен давать тянущихся нитей, а только отлип.

Последующий сдвиг (корректировка) деталей невозможна.

Для того, чтобы клеевой шов оставался мягким, склеенные детали не должны в течение 24 часов подвергаться сильному давлению.

### Очистка

Рабочие аппараты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 821.0

### Упаковка

**КЛЕЙБЕРИТ Клей для мягкой мебели С 135.6:**

Жестяная канистра 5,0 кг нетто

Жестяная канистра 12,5 кг нетто

Жестяная канистра 30,0 кг нетто

Жестяная бочка 220,0 кг нетто

**КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 821.0**

Жестяная канистра 35 кг нетто

Прочие виды упаковки по запросу.



# Клей для мягкой мебели С 135.6

## Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Клей для мягкой мебели С 135.6 в оригинальной упаковке при температуре 15 - 20° С хранится около 6 месяцев.

Температууроустойчивасть клея при транспортировке – около –10°С.

Перед применением клей довести до комнатной температуры (20°С) и хорошо перемешать.

По состоянию на 0211, заменяет предыдущие редакции

### Уничтожение отходов

Код отходов 080409

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно .

### Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.